

レザー模様塗料

レザータッチ MZ



江戸川合成株式会社

○製品概要

レザータッチ MZ型は、アルキッドメラミン樹脂を主成分とする塗料です。

平吹きと模様吹きとの2コート・1ベークで美しいレザー模様を容易に得る事が出来ます。

塗膜は立体模様構造のため、素材の不均一性をカバーし、

塗装工程の短縮と経済性の向上に大きく寄与出来る模様塗料です。

○組成

アルキッドメラミン樹脂を主成分とし、各種顔料・特殊艶消剤・添加剤からなる模様塗料です。

○特徴

(1)無鉛タイプの着色顔料を使用しておりますので、環境対応等安心して使用できます。

(2)レザー模様の為、素材の凹凸・キズ等の粗さが目立たなくなります。

※模様については、パターンサンプル一覧帳にてご確認ください。

○使用方法

レザータッチMZ型の塗膜性能をいかに発揮させるために次の点に注意して使用してください。

(1)顔料・特殊艶消剤等が沈殿・分離していることがありますので、使用前に十分攪拌を行ってください。

(2)希釈は Thinner 2000 を用いて、塗料100部に対して20～25%程度(重量比)に希釈調整して塗装してください。

20℃岩田カップNK-2 15～20秒

(3)スプレー塗装の場合は、平吹きは一般エナメル塗装の要領で行い塗装後10～15分間常温放置し指触乾燥後、模様吹き塗装をしてください。

(4)模様吹き塗料は、空気圧0.05～0.1 MPa位にスプレーガンの空気量調整を行い試験塗りしてから、模様吹き塗装をしてください。

(5)塗膜性能均一化の為に焼付条件、セッティングタイムは一定にしてください。

標準セッティングタイムは、10～15分間です。(20℃)

標準焼付温度 × 時間は、120℃ × 30分間です。(被塗物温度)

○塗布量(g/m²)

希釈済塗料で淡彩色系は約130g/m²、濃色系は約180g/m²が目安です。

○用途

半導体試験機・半導体製造装置・OA機器・通信機器・電気機器・音響機器・産業機械

○品質性能

試験項目	試験方法	試験結果	社内規格
密着性	素材 SPCC-SD鋼板クロスカットセロテープ剥離試験	100/100	95/100 \leq
	素材 ボンデ処理鋼板クロスカットセロテープ剥離試験	100/100	95/100 \leq
鉛筆硬度	鉛筆硬度試験機（鉛筆三菱ユニ）	H	H \leq
耐衝撃性	デュボン式衝撃試験機 ϕ 1/2インチ \times 500g \times 30cm	合格	割れ、剥離等なきこと
耐屈曲性	屈曲試験機 ϕ 5mm \times 180°	合格	割れ、剥離等なきこと
エリクセン	エリクセン試験機 ϕ 2cm \times 3mm押し出し	合格	割れ、剥離等なきこと
耐水性	水道水浸漬（常温） 48時間	合格	外観目視にて異状なきこと
耐アルカリ性	5%-Na ₂ CO ₃ 水溶液浸漬（常温） 24時間	合格	外観目視にて異状なきこと
耐酸性	5%-H ₂ SO ₄ 水溶液浸漬（常温） 24時間	合格	外観目視にて異状なきこと
耐油性	潤滑油浸漬（常温） 24時間	合格	外観目視にて異状なきこと
耐溶剤性	メタノールラビング 500g荷重 往復回数	100<	外観変化なきこと
耐湿性	温度50°C \times 湿度95%以上 \times 24時間	合格	外観目視にて異状なきこと
塩水噴霧試験	塩水噴霧試験機 5%NaCl 水溶液 温度35°C 湿度95% 72時間	1mm>	錆幅 3mm \geq
耐摩耗性	消しゴム摩耗試験機 1.5kg 荷重 往復回数	200<	下地露出 200 \leq
耐候性	キセノンウェザーメーター 300時間	\triangle E 1.32	\triangle E 3.0未満

試験条件：120°C \times 30分後1日間常温放置後試験

試験素材：SPCC-SD鋼板（密着性試験のみ）

試験素材：ボンデ処理鋼板（密着性試験及び各物性試験）

試験塗料：MZ-901ホワイト

※各種試験結果は当社においての評価であり、品質性能を保証するものではないことをご了承ください。

○注意事項

- (1) 危険・有害性情報についてはMSDSをご参照ください。
- (2) 被塗物の脱脂は完全に行ってください。
- (3) 指定以外のシンナーを使用しますと、混合は可能ですが経時変化により塗料成分が分離し、所定の性能が発現しなくなる場合があります。
- (4) 希釈後の塗料は、早めにご使用ください。
- (5) 塗料の保管は、密栓して冷暗所に保管してください。
- (6) 塗料の使用期限は弊社出荷日より、6ヶ月以内となります。
Thinner 2000 の使用期限は弊社出荷日より1年以内となります。
- (7) 本製品は屋内用途を目的として作られております。そのため屋外または長時間直射日光の当たる場所への使用は控えてください。
- (8) 塗料の種類によっては相間付着性が十分でない場合がありますので、ご使用の際には必ず事前に確認してください。
- (9) 平吹き後の強制乾燥又は焼付乾燥は、指定の光沢にならない場合がありますので避けてください。
- (10) レザータッチMZ型は、色相・模様に影響がでる為、メタリック調色は行っておりません。

○容 量

レザータッチ MZ型(各色)	16Kg	4Kg
専用シンナーの種類 Thinner 2000 S(夏型) W(冬型)	16L	3.8L

○備 考

特殊色及び専用シンナーをご要望の際は、各担当営業員までご相談ください。

作成日:2014年8月21日

改訂日: